COLIA 70600

135 g/m²
270/405/540 g/m²*

Formato / Size 72x102 cm
FF. x pacco / Sheets x packet 250

Bianco Velvet
Velvet White
Blanc Velvet

PANTONE P 1-9 U

sRGB D65 2°
R 96% 246
G 96% 244
B 92% 234
#F6F4EA

G/m²	135	270	405	540
Spessore µm	162	324	484	648
Mano cm³/g	1,35	1,35	1,35	1,35
Lisciatura ml/min	230	230	230	230
Resistenza alla luce (LF)	1	1	1	1

G/m²	135	270	405	540
Thickness µm	162	324	484	648
Bulk cm³/g	1,35	1,35	1,35	1,35
R. Bendsten ml/min	230	230	230	230
Lightfastening	1	1	1	1

Carta tenace di pura cellulosa a fibra lunga ECF (Elementary Chlorine Free), colorata in massa e goffrata.

Con eccellente resistenza al graffio, all'abrasione, alle macchie e con trattamento antimpronta.

Disponibile anche in formato diverso dallo standard. Ottime risposte alle lavorazioni di incollaggio, stampa a caldo, offset, laser, rotocalco, serigrafica, flessografica e rilievo a secco.

Le proprietà meccaniche della nostra carta sono eccellenti per la realizzazione di imballaggi flessibili come: shopper, prodotti per cancelleria, rilegatura con copertina morbida, sovracoperta di libri cartonati, astucci, scatole rivestite, luxury packaging.

A tough, ECF (Elementary Chlorine Free), mass dyed embossed paper made of long-fiber pure cellulose.

It is an excellent scratch, abrasion and stain resistant material with an anti-fingerprint coating.

This paper is suitable for gluing, hot stamping, offset printing, laser printing, gravure printing, screen printing, flexo printing, dry embossing.

The mechanical features of this paper make it perfect for flexible packaging such as shopping bags, stationery, paperback binding, dust jackets, cases, coated boxes, luxury packaging.

Packaging

Folding Boxes

Bookbinding & Publishing

Stationery

Printing

Hang tags & Labels

Caratteristiche:
- Tolleranza standard ± 3% / ± 5%;
- Cellulosa bianchita ECF (Elementary Chlorine Free);
- pH neutro (estrazione a freddo);
- Riciclabile e recuperabile sotto forma di energia al 100%.

*Queste grammature sono realizzate in accoppiato, l'ordine minimo è di 1500 fogli.

Features:
- Standard tolerance ± 3% / ± 5%;
- Bleached ECF (Elementary Chlorine Free) cellulose;
- Neutral pH (cold extraction method);
- Recyclable and 100% recoverable.

*These grammages are made with laminated paper. The MOQ is 1500 sheets.

PEFC FREE ACID FREE CARBON BLACK BIODEGRADABLE RECYCLABLE FSC